

Tiset Savværk A/S

Kvalitet beskrivelse Eg rundt træ

Stolper og palisader.

Beskrivelse: Runddrejet stolper og palisader, produceret i vinter eg eller stilk eg, med eller uden FSC/PEFC.

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.

Overfladen skal være glat og ensartet behandlet, tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.

Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Stolper og palisader skal være forsynet med fas minimum én ende, hvis andet ikke er angivet på ordreseddel

Der må ikke forekomme bark på overfladen og maksimum 1 ormehul pr. meter.

Friskskåret ege træ skal i vides muligt omfang, undgå kontakt med jern, idet udtræk af garvesyre vil misfarve træet, er der kommet misfarvet områder, fjernes dette med opløst oxalsyre.

Ved jordkontakt bør man kun anvende luft tørret eg.

Tolerancer: Længde + 15 mm. – 0 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <15 mm. Pr. meter.

Dokumenter: Alle pakker skal være forsynet med synlige pakkeseddel.

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram.

Hver pakke skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, og pakken skal snøres forsvarligt, med plastbånd husk brædder imellem eller plastbånd.

Dimension	Antal pr. pakke	Vægt pr. stk.	Vægt på pakke	Dim. på pakke
Ø8 * 125 – 300 cm.	78 stk.			
Ø10 * 50 – 420 cm.	50 stk.			
Ø12 * 50 – 510 cm.	36 stk.			
Ø14 * 50 – 600 cm.	32 stk.			
Ø16 * 50 – 600 cm.	21 stk.			
Ø18 * 50 – 600 cm.	18 stk.			
Ø20 * 50 – 600 cm.	15 stk.			

Tiset Savværk A/S

Kvalitet beskrivelse Eg råtræ.

Beskrivelse: Råtræ i eg med eller uden PEFC/FSC Vinter eg eller stilk eg.

Trækvalitet: Eg råtræ uden råd eller skader i overfladen, fri for insekt eller svamp skader, gerne vinter fældet, men ingen betingelse.

Uden rodudløb og stammerne skal være lige og fri for kviste og grene.

Råtræ leveres i lange kævler med minimum 12 – 18 cm i top diameter.

Tolerancer: Længde + 10 - 0 cm.

Pilhøjde < 5cm. Pr. meter.

Dokument: Leverandør skal ved levering, aflevere følgeseddel påført alle nødvendige data, såsom mængde, størrelse, træsort, afhentningssted, stak nr. samt med eller uden FSC/PEFC.

Transportør Ilskov Vognmandsforretning mail@ilskov-vogmandsforretning.dk

Michael Christensen 4093 1474 skal have kort og stak nr. husk cc til Tiset

Følgeseddel afleveres ved Betina tlf. 7482 1289

Efterfølgende fremsendes faktura, der ligeledes referer til de oplysninger der er påført følgeseddel.

Levering: Råtræ aflæsses på anviste steder ved Peter Buckholt 2023 4684

Tidsrum for aflevering:

- Alle hverdage imellem 7.30 og 15.00 med mindre andet er aftalt.

Tiset Savværk A/S

Kvalitet beskrivelse eg savskåret

Tømmer og brædder.

Beskrivelse: savskåret tømmer og brædder produceret i PEFC eller FSC eg Quercus Petraea eller Quercus Robur.

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.

Overfladen skal være skarpkantet, hvis der ikke fremgår andet af ordreseddel.

Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.

Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Udtræk af garvesyre er tilladt på friskskåret træ.

Brædder og tømmer skal være pæn lige, og der må ikke forekomme kastninger eller vrid, med mindre andet er aftalt.

Tolerancer: Længde + 100 mm.

Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm.

Vrid/Pilhøjde <15 mm. Pr. meter.

Dokument: FSC/PEFC skal forsynes med særskilt pakkeseddel og må ikke blandes med andet.

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram eller ordreseddel.

Hver pakke til lager skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, for at forhindre misfarvning af træet.

Dimension	Antal pr. pakke	Vægt pr. stk.	Vægt på pakke	Dim. på pakke
19 mm brædder	100 stk.			
25 mm brædder	100 stk.			
32 mm brædder	100 stk.			
38 mm brædder	75 stk.			
50 mm tømmer	75 stk.			
75 * 75 stolper	78 stk.			
100 * 100 stolper	50 stk.			
125 * 125 stolper	36 stk.			
150 * 150 stolper	21 stk.			

Tiset Savværk A/S

Kvalitet beskrivelse ege savskåret sveller

Beskrivelse: savskåret sveller produceret i vinter eg eller stilk eg FSC 100 % certificeret.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster, og døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, der tillades knaster helt op til 60 mm i diameter, og et ubegrænset antal horn knaster. Der kan forekomme revner og huller i knaster, det bliver ikke frasorteret.
- Ved frisk træ vil der forekomme misfarvninger, såsom sorte streger eller plamager, dette er udtræk af garvesyre, der har været i forbindelse med jern, det er helt naturligt og fjernes nemt med oxalsyre opløst i vand.
- Ende revner vil forekomme i et begrænset omfang, dog kan frisk skåret træ, med tiden give ende revner ved udtørring, og er ikke reklamations berettiget.
- Der må ikke være råd eller skader i overfladen.
- Egetræ er et organisk materiale, derfor skal man påregne pilhøjde, specielt i frisk skåret træ, vi anbefaler at man monterer træet umiddelbart efter levering.
- Frisk skåret træ bør anvendes umiddelbart efter modtagelse, for at undgå mug og svamp.
- Savskåret sveller kan være med splint, og der tillades 1 bomkant.

Tolerancer: Længde + 200 mm.

Bredde og tykkelse: + 5 mm. – 5 mm.

Vrid/Pilhøjde <20 mm. Pr. meter.

Dokument: FSC/PEFC skal forsynes med særskilt pakkeseddel og må ikke blandes med andet.

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram eller ordreseddel.

Hver pakke til lager skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, for at forhindre misfarvning af træet.

Dimension	Antal pr. pakke	Vægt pr. stk.	Vægt på pakke	Dim. på pakke
75 * 260 * 2600 mm	40 stk.			
80 * 260 * 2600 mm	40 stk.			
150 * 260 * 2600 mm	20 stk.			
160 * 260 * 2600 mm	20 stk.			
160 * 260 * 3000 mm	20 stk.			

Ver. 1.3

Kvalitet beskrivelse eg høvlet

Stolper, lister og brædder.

Beskrivelse: savskåret tømmer og brædder produceret i PEFC eller FSC eg.

For stolper regnes alle sider som A- sider, mens brædder operer med A-B-C sider.

Beskrivelse A- side.

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 25 mm, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, horn knaster tilladt.

Overfladen skal være jævn og glat, fri for skader, der må være op rifter omkring knaster, men ingen huller, kanter skal være iht. Specifikation på ordreseddel.

Vindridser og revner op til 1 mm, ende revner op til 100 mm er tilladt.

Ingen bomkant og fri for splint.

Beskrivelse B- side.

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 30 mm, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, horn knaster tilladt.

Overfladen skal være jævn, fri for skader, der må være op rifter omkring knaster, kanter skal være iht. Specifikation på ordreseddel.

Ingen bomkant, op mod A- side, men tilladt mod C- side.

Beskrivelse C- side.

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 50 mm, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, horn knaster tilladt.

Overfladen Behøves ikke at være glat, men ensartet tykkelse på brædderne, muligvis aflastnings spor, hvis dette ønskes, kanter skal være iht. Specifikation på ordreseddel.

Bomkant tilladt.

Generelt for alle 3 sorteringer:

Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Udtræk af garvesyre er tilladt på friskskåret træ.

Brædder og tømmer skal være pæn lige iht. specifikationer.

Tolerancer: Stolper længde + 100 – 0 mm. Brædder i faldende længder min. 2400 mm.

Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm.

Vrid/Pilhøjde <10 mm. Pr. meter.

Dokument: FSC/PEFC skal forsynes med særskilt pakkeseddel, og må ikke blandes med andet.

Pakning: Hver pakke skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, og stolper skal

tillige, forsynes med lodrette strøer, for at forhindre misfarvning af træet. Ver 1.2



Tiset Savværk A/S

Quality description oak sawn timber.

Description:

Sawn timber produced in 100% PEFC or FSC 100%, Quercus Petraea or Quercus Robur. Quercus Cerris is only allowed without ground contact.

Wood quality:

Healthy fresh knots, and small dead knots are allowed if it doesn't effect on the strength.

The surface must be sharp-edged, unless otherwise stated on the order form.

The cross section of cracks and crevices in the surface must not exceed 5% of the dimension of the wood.

There must be no damage or rot on the surface.

Extraction of tannic acid is permitted, on freshly cut wood.

Boards and timber must be straight, and there must be no throwing or twisting unless it is agreed.

Tolerances: Length + 100 mm.

Width and thickness: + 2 mm. - 1 mm.

Twist / Arrow height <15 mm. Pr. meters.

Document: FSC / PEFC must be provided with a separate packing list and may not be mixed with anything else.

Packing: Quantity per package is shown in the diagram, and on the order form.

Each package for storage must be provided with joists between each layer, to prevent discoloration of the wood.

Dimension	No. In each pal.	Quality.	Weigth each pal.	Dim. On pallet
50 * 100 mm	100 pcs.	B/C		
80 * 80 mm	78 pcs.	B/C		
100 * 100 mm	50 pcs.	B/C		
125 * 125 mm	36 pcs.	B/C		
150 * 150 mm	21 pcs.	B/C		

Tiset Savværk A/S

Quality description oak sawn sleepers.

Description:

Sawn sleepers produced in 100% PEFC or FSC 100 %, Quercus Petraea or Quercus Robur.

Wood quality:

- Healthy fresh knots, and dead knots are allowed as long as it does not effect on the strength, knots up to 60 mm in diameter are allowed, and an unlimited number of horn knobs.
Small cracks and holes in knots are allowed, and it will not be sorted out.
- In fresh wood, discoloration will occur, such as black streaks or stains, this is an extract of tannic acid, that has been associated with iron, and it is also allowed.
- End cracks will occur to a limited extent, to avoid cracks, there must be placed S iron at the end of the sleepers.
- There mustn't be any damage or rot in the sleepers.
- Saw-cut sleepers can be with splinters, and 1 boom edge is allowed.

Tolerances: Length + 200 mm.

Width and thickness: + 5 mm. - 5 mm.

Twist / Arrow height <20 mm. Pr. meters.

Document: FSC / PEFC must be provided with a separate packing list. Those products may not be mixed with anything else.

Packing: Quantity per package is shown in the diagram or order form below.

Each package for storage must be provided with joists between each layer, to prevent discoloration of the wood.

Dimension	No. In each pal.	Quality.	Weigth each pal.	Dim. On pallet
75 * 260 * 2600 mm	40 stk.	C		
80 * 260 * 2600 mm	40 stk.	C		
150 * 260 * 2600 mm	20 stk.	C		
160 * 260 * 2600 mm	20 stk.	C		
150 * 260 * 3000 mm	12 stk.	C		
160 * 260 * 3000 mm	12 stk.	C		

Tiset Savværk A/S

Quality description oak sawn boards.

Description:

Sawn boards produced in 100% PEFC or FSC 100%, Quercus Petraea or Quercus Robur. Quercus Cerris is only allowed without ground contact.

Wood quality:

Boards operate with A-B sides, and it must be straight and no throwing or twisting.

Moisture content < 30% unless otherwise agreed.

Extraction of tannic acid is permitted, on freshly cut wood.

Sapwood free.

Description A-side.

Wood quality: Healthy fresh knots up to 25 mm, and small dead knots are allowed if it doesn't affect the strength, horn knots are not allowed.

The surface must be even and smooth, no rot and free of damage, there must be cracks around knobs, but no holes, edges must be in accordance with the specification on the order form.

Wind scratches and cracks up to 1 mm, end cracks up to 50 mm are allowed.

Description B-side.

Wood quality: Healthy fresh knots up to 30 mm, and small dead knots are allowed if it doesn't affect the strength, horn knots are allowed.

The surface must be even, but no rot and free of damage, there must be cracks around knobs, edges must be in accordance with the specification on the order form.

No curb, up towards A-side, but allowed towards C-side.

Description C-side.

Wood quality: Healthy fresh knots up to 50 mm, and small dead knots are allowed if it doesn't affect the strength, horn knots are allowed.

The surface Does not need to be smooth, but no rot or uniform thickness of the boards, possibly relief tracks if this is desired, edges must be in accordance with the specification on the order sheet.

Tiset Savværk A/S

Quality description oak sawn boards.

Tolerances:

Length + 100 mm.

Width and thickness: + 2 mm. - 1 mm.

Twist / Arrow height <15 mm. Pr. meters.

Document: FSC / PEFC must be provided with a separate packing list and may not be mixed with anything else.

Packing: Quantity per package is shown in the diagram, and on the order form.

Each package for storage must be provided with joists between each layer, to prevent discoloration of the wood.

Dimension	No. In each pal.	Quality.	Weigth each pal.	Dim. On pallet
27 mm Bords	150 Pcs.	A/B		
38 mm Boards	100 pcs.	A/B		