

Kvalitetsbeskrivelse:**Douglas – Runde stolper og palisader**

Beskrivelse: Stolper og palisader produceret i 100 % PEFC-certificeret douglas.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være glat og ensartet behandlet.
- Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.
- Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.
- Harpikslommer er tilladt.
- Der må ikke forekomme bark på overfladen og maksimum 1 ormehul pr. meter.

Tolerancer: Længde + 15 mm. – 0 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <10 mm. pr. meter.

Kvalitetsbeskrivelse:**Douglas - Savskåret tømmer og brædder**

Beskrivelse: Savskåret tømmer og brædder produceret i 100 % PEFC-certificeret douglas.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være skarpkantet, hvis der ikke fremgår andet af ordreseddel.
- Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.
- Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.
- Harpikslommer er tilladt.
- Brædder og tømmer skal være pæn lige, og der må ikke forekomme kastninger eller vrid.
- Alt skarpkantet, dog må stort tømmer gerne være fuldkantet på max 2 kanter.

Tolerancer: Længde + 100 mm og – 0 mm.

Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 0 mm.

Vrid/Pilhøjde <10 mm. pr. meter.

Kvalitetsbeskrivelse:

Douglas – Høvlede stolper og brædder

Beskrivelse: Savskåret høvlet tømmer og brædder produceret i 100 % PEFC-certificeret douglas.

For stolper regnes alle sider som A- sider, mens brædder operer med A-B-C sider.

Beskrivelse A-side

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 30 mm og et ubegrænset antal små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, hornknaster tilladt, udfaldene knaster ikke tilladt. Overfladen skal være jævn og glat, fri for skader, der må være oprifter omkring knaster, men ingen huller, kanter skal være iht. specifikation på ordreseddel.

Vindridser og revner op til 2 mm samt enderevner op til 50 mm er tilladt.

Ingen bomkant.

Beskrivelse B-side

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 40 mm og et ubegrænset antal små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, hornknaster tilladt, små udfaldene knaster tilladt. Overfladen skal være jævn, fri for skader, der må være oprifter omkring knaster, kanter skal være iht. specifikation på ordreseddel.

Ingen bomkant, op mod A-side, men tilladt mod C-side.

Beskrivelse C-side

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 60 mm og døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, hornknaster tilladt, udfaldene knaster er tilladt.

Overfladen behøves ikke at være glat, men ensartet tykkelse på brædderne, muligvis aflastningsspor hvis dette ønskes, kanter skal være iht. specifikation på ordreseddel.

Bomkant tilladt.

Generelt for alle 3 sorteringer:

Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Brædder og tømmer skal være pæn lige iht. specifikationer.

Tolerancer: Stolper længde + 100 – 0 mm.

Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm.

Vrid/Pilhhøjde <10 mm. pr. meter