

Kvalitetsbeskrivelse:**Egetræ – Runde palisader og stolper**

Beskrivelse: Runddrejet stolper og palisader produceret i vintereg (Quercus petraea) eller stilkeg, (Quercus robur) - med eller uden FSC®/PEFC certificering.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være glat og ensartet behandlet.
- Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.
- Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.
- Stolper og palisader skal være forsynet med fas minimum én ende, hvis andet ikke er angivet på ordreseddel.
- Der må ikke forekomme bark på overfladen, og der accepteres maksimalt 1 ormehul pr. løbende meter.
- Friskskåret egetræ skal i videst muligt omfang undgå kontakt med jern, da udtræk af garvesyre kan medføre misfarvning af træet. Eventuelle misfarvede områder kan afrenses ved behandling med en opløsning af oxalsyre.
- Ved jordkontakt bør man kun anvende lufttørret eg.

Tolerancer: Længde + 15 mm. – 0 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <5 mm. pr. meter.

Kvalitetsbeskrivelse:

Egetræ – Savskåret stolper og brædder

Beskrivelse: Savskåret stolper og brædder produceret i vintereg (Quercus petraea) eller stilkeg (Quercus robur) med FSC® eller PEFC certificering.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være skarpkantet, hvis der ikke fremgår andet af ordreseddel.
- Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.
- Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.
- Der må ikke forekomme bark på overfladen, og der accepteres maksimalt 1 ormehul pr. løbende meter.
- Udtræk af garvesyre er tilladt på friskskåret træ.

Tolerancer: Længde + 100 mm.

Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm.

Vrid/Pilhøjde <15 mm. pr. meter.

Stolper til jordkontakt, anbefaler vi lageret eg, fugt indhold 20 – 27 %

Kvalitetsbeskrivelse:

Egetræ – Savskåret sveller

Beskrivelse: Savskåret sveller produceret i vintereg (*Quercus petraea*) eller stilkeg (*Quercus robur*) med FSC® eller PEFC certificering.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken. Der tillades knaster helt op til 60 mm i diameter, og et ubegrænset antal hornknaster. Der kan forekomme revner og huller i knaster. Det bliver ikke frasorteret.
- Ved frisk træ vil der forekomme misfarvninger, såsom sorte streger eller plamager. Dette er udtræk af garvesyre, der har været i forbindelse med jern. Det er helt naturligt og fjernes nemt med oxalsyre opblandet i vand.
- Enderevner vil forekomme i et begrænset omfang. Dog kan friskskåret træ med tiden give enderevner ved udtørring, og det er ikke reklamlationsberettiget.
- Der må ikke være råd eller skader i overfladen.
- Egetræ er et organisk materiale, derfor skal man påregne pilhøjde, specielt i friskskåret træ, vi anbefaler at man monterer træet umiddelbart efter levering.
- Friskskåret træ bør anvendes umiddelbart efter modtagelse, for at undgå mug og svamp.
- Savskåret sveller kan være med splint, og der tillades 1 bomkant.

Tolerancer: Længde + 200 mm.

Bredde og tykkelse: + 5 mm. – 5 mm.

Vrid/Pilhøjde <20 mm. pr. meter.

Kvalitetsbeskrivelse:

Egetræ – Høvlede stolper, lister og brædder

Beskrivelse: Savskåret tømmer og brædder produceret i vintereg (Quercus petraea) eller stilkeg (Quercus robur) med FSC® eller PEFC certificering.

For stolper/lister regnes alle sider som A- sider, mens brædder opererer med A-B-C sider.

Beskrivelse A-side

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 40 mm og et ubegrænset antal små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, hornknaster tilladt, udfaldene knaster ikke tilladt. Overfladen skal være jævn og glat, fri for skader, der må være oprifter omkring knaster, men ingen huller, kanter skal være iht. specifikation på ordreseddel.

Vindridser og revner op til 1 mm, enderevner op til 100 mm er tilladt.

Ingen bomkant og i princippet splintfri.

Beskrivelse B-side

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 40 mm og et ubegrænset antal små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, hornknaster tilladt, små udfaldene knaster tilladt.

Overfladen skal være jævn, fri for skader, der må være oprifter omkring knaster, kanter skal være iht. specifikation på ordreseddel.

Ingen bomkant, op mod A- side, men tilladt mod C-side.

Beskrivelse C-side

Trækvalitet: Sunde friske knaster op til 50 mm og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken, hornknaster tilladt, udfaldene knaster er tilladt.

Overfladen behøves ikke at være glat, men ensartet tykkelse på brædderne, muligvis aflastningsspor, hvis dette ønskes, kanter skal være iht. specifikation på ordreseddel, bomkant er tilladt.

Generelt for alle 3 sorteringer:

Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Lister må kun leveres som A/B kvalitet.

Udtræk af garvesyre er tilladt på friskskåret træ.

Brædder og tømmer skal være pæn lige iht. specifikationer.

Vi anbefaler altid tørret eg max. fugt 18 – 20 %, bestilles i overmåls længde.

Tolerancer: Stolper længde + 100 – 0 mm. Brædder i faldende længder min. 2400 mm.

Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm.

Vrid/Pilhøjde <10 mm. Pr. meter.