

Kvalitetsbeskrivelse:**Ubehandlet grantræ – Spidspæle**

Beskrivelse: Runddrejet spidspæle i flere størrelser og varianter produceret med FSC® eller PEFC certificering.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være nogenlunde glat og ensartet behandlet.
- Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 10 % af træets dimension.
- Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Tolerancer: Længde + - 25 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <5 mm. pr. meter.

Spidsen 4 side skåret.

Toppen faset min 4 * 4 mm. og max 20 * 20 mm.

Kvalitetsbeskrivelse:**Ubehandlet grantræ – Høvlede og tørrede rafter**

Beskrivelse: Runddrejet og flækket rafter i flere størrelser og varianter produceret i tørret og høvlet i 100 % PEFC-certificeret grantræ.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være glat og ensartet behandlet.
- Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.
- Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen.

Tolerancer: Længde + - 5 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <5 mm. pr. meter.

Enderne er brækket.

Fugtighed < 18 %

Kvalitetsbeskrivelse:**Ubehandlet grantræ – Rafter med bark**

Beskrivelse: Maskinskovet rafter i flere størrelser og varianter produceret i gran med bark. Rafterne er savskåret i enderne, og de fremstilles af gran fra europæiske skove. Flertallet af vores varianter produceres desuden i FSC® 100%-certificeret gran.

Trækvalitet:

- Sunde friske knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken.
- Overfladen skal være med bark, fri for revner eller brud.
- Der må ikke være råd eller andre skader, som gør raften uanvendeligt, til hegn.

Tolerancer: Længde + 25 mm – 0 mm.

Diameter + - 5 mm. Måles i toppen

Pilhøjde <25 mm. pr. meter, kun for 300 cm rafter