

Kvalitetsbeskrivelse:

Robinietræ – Runde stolper og palisader

Beskrivelse: Runddrejet stolper og palisader produceret i robinie med eller uden FSC® certificering.

Trækvalitet:

- Basis sund og frisk kernetræ produceret i i et stykke med fas i begge ender.
- Der vil være splint på overfladen, der under fugtige forhold kan ændre udseende til sorte pletter eller streger.
- Løse og faste knaster er tilladt op til 25 mm i diameter, knaster kan være bløde og hårde, Ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt.
- Udfaldne knaster er tilladt op til 35 mm, ellers skal det være repareret.
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm i bredde. Dog kan revner bliver større i produktets levetid.
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden nogen begrænsning.
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol betragtes ikke som træfejl.

Tolerancer: Diameter + - 2 mm længde + 5 mm – 2 mm.

Pilhøjde eller krumninger er tilladt op til 25 mm pr. løbende meter.

Anvendelse: F.eks. til hegn og palisader.

Kvalitetsbeskrivelse:

Robinietræ – Afbarket og pudset stolper

Beskrivelse: Afbarket og pudset stolper produceret i robinie med eller uden FSC® certificering.

Trækvalitet:

- Basis sund og frisk kernetræ produceret i et stykke med kantafrundet ender.
- Overflade er fri for bark, splint og efterfølgende pudset.
- Løse og faste knaster er tilladt op til 35 mm i diameter, knaster kan være bløde og hårde, Ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt.
- Udfaldne knaster er tilladt op til 35 mm, ellers skal det være repareret.
- Splint på overfladen er accepteret op til 5 % af overfladen. Splinten kan ændre udseende til sorte pletter, plamager eller streger.
- Insektskader eller andre former for mekaniske beskadigelser er ikke tilladt.
- Der kan ved afkorting fremkomme skjulte rådlommer inde i træet. Dette betragtes ikke som fejl eller mangler.
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm i bredde. Dog kan revner bliver væsentlige større i produktets levetid.
- Dimension på stolperne måles på det bredde stykke i midten af træet. Der kan i enkelte tilfælde være mindre dimensioner, målt andet steds på stolpen. Dette er accepteret.
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol betragtes ikke som træfejl.

Tolerancer: Længde + - 20 mm.

Pilhøjden er uden tolerancer. Stolperne leveres som de er vokset i naturen.

Anvendelse: F.eks. til legepladser.

Kvalitetsbeskrivelse:**Robinietræ – Afbarket hegnstolper**

Beskrivelse: Afbarket hegnstolper produceret i robinie med eller uden FSC® certificering.

Trækvalitet:

- Basis sund og frisk kernetræ med splint uden bark produceret i et stykke med spids eller afrundede ender.
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden begrænsning.
- Knuder og knaster er tilladt uden begrænsning, knaster dog max. 35 mm i diameter.
- Revner og misfarvning forårsaget af solen betragtes ikke som reklamationsberettiget.
- Angivelse af størrelser måles omkring midten af stolperne i længderetning.
- Spids på stolperne er altid i den tykke ende og udført som 2 eller 4 siddet spids.
- Under opbevaring kan stolperne ændre form og farve. Det er helt naturligt for organiske materialer. Ligeledes kan der fremkomme mug og skimmel ved lagring. Det fjernes nemt med vand og betragtes ikke som fejl.

Tolerancer: Længde – 10 + 50 mm.

Pilhøjden er uden tolerancer. Stolperne leveres som de er vokset i naturen.

Anvendelse: F.eks. til trådhegn

Kvalitetsbeskrivelse:

Robinietræ – Vinstokke

Beskrivelse: Afbarket og kantskåret stolper produceret i robinie med eller uden FSC® certificering.

Trækvalitet:

- Basis sund og frisk kernetræ med delvis splint uden bark produceret i et stykke med spids.
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden begrænsning.
- Knaster er tilladt uden begrænsning, knaster dog max. 25 mm i diameter.
- Revner og misfarvning forårsaget af solen betragtes ikke som reklamationsberettiget.
- Angivelse af størrelser, måles i toppen og angives som cm2, samt længde på stolperne.
- Spids på stolperne 2 siddet spids.
- Under opbevaring kan stolperne ændre form og farve. Det er helt naturligt for organiske materialer. Ligeledes kan der fremkomme mug og skimmel ved lagring. Det fjernes nemt med vand og betragtes ikke som fejl.

Tolerancer: Længde – 10 + 50 mm.

Pilhøjden er max. 35 mm pr. løbende meter.

Anvendelse: F.eks. til opbinding af vinstokke

Kvalitetsbeskrivelse:**Robinietræ – Savskåret stolper**

Beskrivelse: Savskåret stolper produceret i robinie med eller uden FSC® certificering.

Trækvalitet:

- Basis sund og frisk kernetræ produceret i et stykke savskåret på 4 sider.
- Der vil være splint på overfladen, der under fugtige forhold kan ændre udseende til sorte pletter eller streger.
- Løse og faste knaster er tilladt op til 25 mm i diameter, knaster kan være bløde og hårde. Ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt.
- Der kan ved afkorting af stolperne, fremkomme skjulte rådlommer inde i træet. Det betragtes ikke som fejl eller mangler.
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm i bredde. Dog kan revner bliver større i produktets levetid.
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden nogen begrænsning.
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol betragtes ikke som træfejl.

Tolerancer: Tværsnit i ender + - 2 mm

Længde + 5 mm – 2 mm.

Pilhøjden eller krumninger er tilladt op til 25 mm pr. løbende meter.

Anvendelse: F.eks. til hegn og terrassebrædder

Kvalitetsbeskrivelse:

Robinietræ – Høvlede stolper

Beskrivelse: Savskåret stolper produceret i robinie med eller uden FSC® certificering.

Trækvalitet:

- Basis sund og frisk kernetræ produceret i et stykke savskåret på 4 sider.
- Der vil være splint på overfladen, der under fugtige forhold kan ændre udseende til sorte pletter eller streger.
- Løse og faste knaster er tilladt op til 25 mm i diameter, knaster kan være bløde og hårde. Ligeledes kan knaster indeholde råd, hvilket er helt naturligt.
- Der kan ved afkortning af stolperne, fremkomme skjulte rådlommer inde i træet. Det betragtes ikke som fejl eller mangler.
- Revner i overfladen er tilladt indtil 3 mm bredde, mens revner i ender er tilladt indtil 5 mm i bredde. Dog kan revner bliver større i produktets levetid.
- Træfejl, der ikke påvirker produktets styrke, er tilladt uden nogen begrænsning.
- Misfarvning forårsaget af opbevaring eller sol betragtes ikke som træfejl.

Overfladen: Ved høvling af robinietræ angives overfladen i 3 standardkategorier A, B, og C.

- A-overfladen er glat og ensartet forarbejdet, dog kan der forekomme områder omkring knaster, hvor træet rejser sig. Det kan ikke undgås, men fjernes let med en pudseklods.
- B-overfladen skal være forholdsvis glat og ensartet forarbejdet, dog kan der være svage spor efter savklinger, og der tillades udfald af kantknaster.
- C-overfladen betegnes som ikke synlig side. Derfor kan der forekomme knastudfald, fremtræk spor fra høvling, misfarvninger, savskåret overflade, splint og bomkant.

Tolerancer: Længde + 100 mm.

Høvling bredde og tykkelse: + 0 mm. – 2 mm.

Vrid/Pilhøjde <20 mm. pr. meter.

Anvendelse: F.eks. til terrassebrædder