

Kvalitetsbeskrivelse:**Trykimprægneret fyrretræ - Spidspæle NTR Klasse A**

Beskrivelse: Runddrejet spidspæle i flere størrelser og varianter, produceret i trykimprægneret fyrretræ iht. gældende standard NTR Klasse A (NTR KL.A) DS/EN 351.1.

Trækvalitet: Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet. Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.

Tolerancer: Længde + - 25 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <5 mm. pr. meter.

Spidsen 4 side skåret.

Toppen faset min 4 * 4 mm. og max 20 * 20 mm.

Kvalitetsbeskrivelse:**Trykimprægneret fyrretræ - Palisader og stolper NTR Klasse A**

Beskrivelse: Runddrejet palisader og stolper i flere størrelser og varianter, produceret i trykimprægneret fyrretræ iht. gældende standard NTR Klasse A (NTR KL.A) DS/EN 351.1.

Trækvalitet: Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet. Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.

Tolerancer: Længde + - 5 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <5 mm. pr. meter.

Toppen faset min 2 * 2 mm. og max 20 * 20 mm.

Huldiameter + - 2 mm.

Kvalitetsbeskrivelse:

Trykimprægneret fyrretræ – Trykimprægneret rafter

Beskrivelse: Runddrejet og flækket rafter i flere størrelser og varianter, produceret i trykimprægneret fyrretræ iht. gældende standard NTR Klasse AB (NTR KL.AB)

Trækvalitet: Sunde friske knaster og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse på styrken. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet. Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension.

Tolerancer: Længde + - 5 mm.

Diameter + - 2 mm.

Pilhøjde <5 mm. pr. meter.

Enderne er faset min 2 * 2 mm. og max 10 * 10 mm.